

RIEPILOGO SCHEDE TECNICHE

Densita' Kg/m ³ Density Kg/m ³	produzione *CarDio	Resistenza alla compressione 40% Compression force deflection 40% Kpa	Resistenza affondamento 25% Indentation force deflection 25% N	Resistenza affondamento 40% Indentation force deflection 40% N	Resistenza affondamento 65% Indentation force deflection 65% N	Carico a rottura Force at breaking point Kpa	Allungamento a rottura Elongation at break %	Deformazione permanente 50% Deflection compression set 50% %	Fatica dinamica Dynamic fatigue %	Resa elastica Resilience %	Colori Colors	TESTS	
FE. 18	ELASTICI	*Cardio	2,2	75	95	173	74	358	2,8	24	52	BIANCO (white) ROSA (pink)	
FE. 21	ELASTICI	*Cardio	2,8	92	118	220	86	328	2,7	26	50	BIANCO (white)	
F. 25/SB	ELASTICI		4,0	135	172	302	114	365	2,8	29	46	GIALLO (yellow)	
FE. 28	ELASTICI		4,1	138	171	305	108	331	2,8	23	50	AZZURRO (light blue)	
F. 30/S	ELASTICI		3,9	130	160	280	137	423	2,0	19	58	VERDE (green)	TB - 117
FE. 30	ELASTICI		4,3	142	180	329	114	329	3,0	23	52	AZZURRO (light blue)	TB - 117
ES. 35	ELASTICI		3,7	129	165	292	131	452	2,6	17	59	AVANA (havana)	