

RIEPILOGO SCHEDE TECNICHE

| Densita' Kg/m ³ Density Kg/m ³ | produzione *CarDio | Resistenza alla compressione 40% Compression force deflection 40% Kpa | Resistenza affondamento 25% Indentation force deflection 25% N | Resistenza affondamento 40% Indentation force deflection 40% N | Resistenza affondamento 65% Indentation force deflection 65% N | Carico a rottura Force at breaking point Kpa | Allungamento a rottura Elongation at break % | Deformazione permanente 50% Deflection compression set 50% % | Fatica dinamica Dynamic fatigue % | Resa elastica Resilience % | Colori Colors | TESTS | |
|---|-----------------------|---|--|--|---|---|--|--|---|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|
| FE. 18 | ELASTICI | *Cardio | 2,2 | 75 | 95 | 173 | 74 | 358 | 2,8 | 24 | 52 | BIANCO (white) ROSA (pink) | TB - 117 |
| FE. 21 | ELASTICI | *Cardio | 2,8 | 92 | 118 | 220 | 86 | 328 | 2,7 | 26 | 50 | BIANCO (white) | |
| F. 25/SB | ELASTICI | | 4,0 | 135 | 172 | 302 | 114 | 365 | 2,8 | 29 | 46 | GIALLO (yellow) | |
| FE. 28 | ELASTICI | | 4,1 | 138 | 171 | 305 | 108 | 331 | 2,8 | 23 | 50 | AZZURRO (light blue) | |
| F. 30/S | ELASTICI | | 3,9 | 130 | 160 | 280 | 137 | 423 | 2,0 | 19 | 58 | VERDE (green) | TB - 117 |
| FE. 30 | ELASTICI | | 4,3 | 142 | 180 | 329 | 114 | 329 | 3,0 | 23 | 52 | AZZURRO (light blue) | TB - 117 |
| ES. 35 | ELASTICI | | 3,7 | 129 | 165 | 292 | 131 | 452 | 2,6 | 17 | 59 | AVANA (havana) | |