

RIEPILOGO SCHEDE TECNICHE

Densita' Kg/m ³ Density Kg/m ³	produzione *Cardio	Resistenza alla compressione 40% Compression force deflection 40% Kpa	Resistenza affondamento 25% Indentation force deflection 25% N	Resistenza affondamento 40% Indentation force deflection 40% N	Resistenza affondamento 65% Indentation force deflection 65% N	Carico a rottura Force at breaking point Kpa	Allungamento a rottura Elongation at break %	Deformazione permanente 50% Deflection compression set 50% %	Fatica dinamica Dynamic fatigue %	Resa elastica Resilience %	Colori Colors	TESTS	
FEE. 16	EXTRA ELASTICI	*Cardio	1,6	61	77	139	77	423	2,7	25	49	BIANCO (white)	
FEE. 18	EXTRA ELASTICI	*Cardio	1,8	63	80	143	82	448	2,6	23	52	BIANCO (white)	
FEE. 21	EXTRA ELASTICI	*Cardio	1,9	65	85	157	100	455	3,0	21	57	BEIGE (beige)	TB - 117
FEE. 25	EXTRA ELASTICI	*Cardio	2,5	84	106	191	86	350	2,6	20	55	ARANCIO (orange) BIANCO (white)	TB - 117
FEE. 30	EXTRA ELASTICI		2,8	99	106	209	121	630	1,8	18	59	ANTRACITE (anthracite) GRIGIO CHIARO (light grey)	TB - 117