

RIEPILOGO SCHEDE TECNICHE

Densita' Kg/m ³ Density Kg/m ³	produzione *CarDio	Resistenza alla compressione 40% Compression force deflection 40% Kpa	Resistenza affondamento 25% Indentation force deflection 25% N	Resistenza affondamento 40% Indentation force deflection 40% N	Resistenza affondamento 65% Indentation force deflection 65% N	Carico a rottura Force at breaking point Kpa	Allungamento a rottura Elongation at break %	Deformazione permanente 50% Deflection compression set 50% %	Fatica dinamica Dynamic fatigue %	Resa elastica Resilience %	Colori Colors	TESTS
F. 40/RC	RITARDATA COMBUSTIONE	5,2	179	227	411	162	435	3,6	18	55	ROSA (pink)	Classe 1IM TB - 117