

RIEPILOGO SCHEDE TECNICHE

Densita' Kg/m ³ Density Kg/m ³	produzione *CarDio	Resistenza alla compressione 40% Compression force deflection 40% Kpa	Resistenza affondamento 25% Indentation force deflection 25% N	Resistenza affondamento 40% Indentation force deflection 40% N	Resistenza affondamento 65% Indentation force deflection 65% N	Carico a rottura Force at breaking point Kpa	Allungamento a rottura Elongation at break %	Deformazione permanente 50% Deflection compression set 50% %	Fatica dinamica Dynamic fatigue %	Resilienza elastica Resilience %	Colori Colors	TESTS
F. 16	STANDARD	*Cardio	2,9	93	118	80	281	4,1	35	39	BIANCO (white)	
F. 18	STANDARD	*Cardio	3,6	117	149	86	247	4,3	34	40	BIANCO (white) ANTRACITE (anthracite)	TB - 117
F. 21	STANDARD	*Cardio	4,7	141	185	100	243	4,7	35	40	BIANCO (white) ANTRACITE (anthracite)	TB - 117
F. 25	STANDARD		4,8	161	200	107	313	3,1	30	39	BIANCO (white) ANTRACITE (anthracite)	TB - 117
F. 30	STANDARD		5,3	173	222	123	318	3,0	27	45	BIANCO (white) ANTRACITE (anthracite) AZZURRO (light blue)	TB - 117
F. 40	STANDARD		6,5	234	293	183	420	1,9	19	53	BIANCO (white)	TB - 117