

## RIEPILOGO SCHEDE TECNICHE

Densita' Kg/m <sup>3</sup> Density Kg/m <sup>3</sup>	produzione *CarDio	Resistenza alla compressione 40% Compression force deflection 40% Kpa	Resistenza affondamento 25% Indentation force deflection 25% N	Resistenza affondamento 40% Indentation force deflection 40% N	Resistenza affondamento 65% Indentation force deflection 65% N	Carico a rottura Force at breaking point Kpa	Allungamento a rottura Elongation at break %	Deformazione permanente 50% Deflection compression set 50% %	Fatica dinamica Dynamic fatigue %	Resa elastica Resilience %	Colori Colors	TESTS	
<b>F. 16</b>	STANDARD	*Cardio	<b>2,9</b>	<b>93</b>	<b>118</b>	<b>233</b>	<b>80</b>	<b>281</b>	<b>4,1</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	BIANCO (white)	
<b>F. 18</b>	STANDARD	*Cardio	<b>3,6</b>	<b>117</b>	<b>149</b>	<b>293</b>	<b>86</b>	<b>247</b>	<b>4,3</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	BIANCO (white) ANTRACITE (anthracite)	<b>TB - 117</b>
<b>F. 21</b>	STANDARD		<b>4,7</b>	<b>141</b>	<b>185</b>	<b>355</b>	<b>100</b>	<b>243</b>	<b>4,7</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	BIANCO (white) ANTRACITE (anthracite)	<b>TB - 117</b>
<b>F. 25</b>	STANDARD		<b>4,8</b>	<b>161</b>	<b>200</b>	<b>372</b>	<b>107</b>	<b>313</b>	<b>3,1</b>	<b>30</b>	<b>39</b>	BIANCO (white) ANTRACITE (anthracite)	<b>TB - 117</b>
<b>F. 30</b>	STANDARD		<b>5,3</b>	<b>173</b>	<b>222</b>	<b>420</b>	<b>123</b>	<b>318</b>	<b>3,0</b>	<b>27</b>	<b>45</b>	BIANCO (white) ANTRACITE (anthracite) AZZURRO (light blue)	<b>TB - 117</b>
<b>F. 40</b>	STANDARD		<b>6,5</b>	<b>234</b>	<b>293</b>	<b>532</b>	<b>183</b>	<b>420</b>	<b>1,9</b>	<b>19</b>	<b>53</b>	BIANCO (white)	<b>TB - 117</b>