

RIEPILOGO SCHEDE TECNICHE

| Densita' Kg/m ³ Density Kg/m ³ | produzione *CarDio | Resistenza alla compressione 40% Compression force deflection 40% Kpa | Resistenza affondamento 25% Indentation force deflection 25% N | Resistenza affondamento 40% Indentation force deflection 40% N | Resistenza affondamento 65% Indentation force deflection 65% N | Carico a rottura Force at breaking point Kpa | Allungamento a rottura Elongation at break % | Deformazione permanente 50% Deflection compression set 50% % | Fatica dinamica Dynamic fatigue % | Resa elastica Resilience % | Colori Colors | TESTS |
|---|------------------------|---|--|--|---|---|--|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| HR. 30 P | ALTA RESILIENZA | 3,6 | 104 | 140 | 281 | 119 | 349 | 6,2 | 20 | 50 | BEIGE (beige) BIANCO (white) | Classe 1IM TB - 117 |