

RIEPILOGO SCHEDE TECNICHE

Densità Kg/m ³ Density Kg/m ³	produzione *Cardio	Resistenza alla compressione 40% Compression force deflection 40% Kpa	Resistenza affondamento 25% Indentation force deflection 25% N	Resistenza affondamento 40% Indentation force deflection 40% N	Resistenza affondamento 65% Indentation force deflection 65% N	Carico a rottura Force at breaking point Kpa	Allungamento a rottura Elongation at break %	Deformazione permanente 50% Deflection compression set 50% %	Fatica dinamica Dynamic fatigue %	Resilienza elastica Resilience %	Colori Colours	TESTS	
F. 16	STANDARD	*Cardio	2,9	93	118	233	80	281	4,1	35	39	BIANCO (white)	
F. 18	STANDARD	*Cardio	3,6	117	149	293	86	247	4,3	34	40	BIANCO (white) ANTRACITE (anthracite)	TB - 117
F. 21	STANDARD	*Cardio	4,7	141	185	355	100	243	4,7	35	40	BIANCO (white) ANTRACITE (anthracite)	TB - 117
F. 25	STANDARD		4,8	161	200	372	107	313	3,1	30	39	BIANCO (white) ANTRACITE (anthracite)	TB - 117
F. 30	STANDARD		5,3	173	222	420	123	318	3,0	27	45	BIANCO (white) ANTRACITE (anthracite) AZZURRO (light blue)	TB - 117
F. 40	STANDARD		6,5	234	293	532	183	420	1,9	19	53	BIANCO (white)	
FE. 18	ELASTICI	*Cardio	2,2	75	95	173	74	358	2,8	24	52	BIANCO (white) ROSA (pink)	
FE. 21	ELASTICI	*Cardio	2,8	92	118	220	86	328	2,7	26	50	BIANCO (white)	
F. 25/SB	ELASTICI		4,0	135	172	302	114	365	2,8	29	46	GIALLO (yellow)	
FE. 28	ELASTICI		4,1	138	171	305	108	331	2,8	23	50	AZZURRO (light blue)	
F. 30/S	ELASTICI		3,9	130	160	280	137	423	2,0	19	58	VERDE (green)	TB - 117
FE. 30	ELASTICI		4,3	142	180	329	114	329	3,0	23	52	AZZURRO (light blue)	TB - 117
ES. 35	ELASTICI		3,7	129	165	292	131	452	2,6	17	59	AVANA (havana)	
FEE. 16	EXTRA ELASTICI	*Cardio	1,6	61	77	139	77	423	2,7	25	49	BIANCO (white)	
FEE. 18	EXTRA ELASTICI	*Cardio	1,8	63	80	143	82	448	2,6	23	52	BIANCO (white)	
FEE. 21	EXTRA ELASTICI	*Cardio	1,9	65	85	157	100	455	3,0	21	57	BEIGE (beige)	TB - 117
FEE. 25	EXTRA ELASTICI	*Cardio	2,5	84	106	191	86	350	2,6	20	55	ARANCIO (orange) BIANCO (white)	TB - 117
FEE. 30	EXTRA ELASTICI		2,8	99	106	209	121	630	1,8	18	59	ANTRACITE (anthracite) GRIGIO CHIARO (light grey)	TB - 117
GRF. 18	ALTA PORTANZA	*Cardio	5,0	151	204	406	95	216	7,3	41	38	BIANCO (white)	
GRF. 25	ALTA PORTANZA		6,3	212	266	504	146	313	2,9	34	36	BIANCO (white)	
GRF. 30	ALTA PORTANZA		6,5	229	281	515	157	336	2,3	30	42	BIANCO (white)	TB - 117
GRF. 40	ALTA PORTANZA		8,2	271	333	611	197	356	2,0	23	49	BIANCO (white)	TB - 117
F. 40/RC	RITARDATA COMBUSTIONE ignifugo		5,2	179	227	411	162	435	3,6	18	55	ROSA (pink)	Classe 1IM TB - 117
HR. 30 P	ALTA RESILIENZA ignifugo		3,6	104	140	281	119	349	6,2	20	50	BEIGE (beige) BIANCO (white)	Classe 1IM TB - 117